



STAUF D 50

Vlákný vyztužené lepidlo pro PVC krytiny

Číslo produktu	141060
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none"> • Dobrá smáčivost • Vysoká koncová pevnost • Vysoká rozměrová stabilita
Vhodné pro následující typy podlah	<ul style="list-style-type: none"> • CV krytiny • Homogenní / heterogenní PVC, s pěnovým PVC podkladem • Křemen-vinyllové dílce • Sportovní PVC krytiny a bodově a plošně elastické konstrukce • LVT (luxusní vinyllové dlaždice) • Podlahy ze síranu vápenatého • Zdvojené podlahy
Vhodné podklady	<ul style="list-style-type: none"> • Dřevěná prkna, dřevovláknité desky • Nivelační hmoty STAUF • Dřevotřískas (P4 až P7), OSB desky (OSB/2 až OSB/4) • Homogenní sádkartonové desky • Cementové podlahy
Vhodné nivelační hmoty	<ul style="list-style-type: none"> • STAUF XP 20 • STAUF GS • STAUF GS-Stand • STAUF GS Basic • STAUF FZ • STAUF XP 10 • STAUF RM • STAUF SSP RAPID
Vhodné podložky	Pouze na vyžádání
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> • Odolný proti stárnutí • Vhodné pro podlahové topné systémy • Dobrá pevnost v tahu • Vhodné pro kolečkové otočné židle podle DIN EN 12529
Barva	Krémová
Spotřeba na m ²	300 g se zubovou stěrkou STAUF č. 1
Doba zpracovatelnosti	Cca 5-20 minut při 20 °C
Doba odvětrání	5-10 minut
Pochůznost	Po cca 24 hodinách
Klimatické podmínky v místnosti při práci	Minimálně 18 °C, max. 75 % rel. vlhkost, nejlépe max. 65 %

DIBT	Z-155.20-503
Požadavky na dopravu	Nesmí promrznout
Požadavky na skladování	<ul style="list-style-type: none">• Nesmí promrznout• Sucho• Chlad
Skladovatelnost	9 měsíců
GIS kód	D1
EMI kód	EC1 plus
Dostupné balení	14 kg plastový kyblík

PROHLÍDKA PODKLADU

Před zahájením prací musí být podklad zkontrolován podle normy DIN 18365 nebo podle příslušných národních norem (např. BS 5325). Podklad musí být odolný vůči tlaku a tahu, bez trhlin, musí mít dostatečnou povrchovou pevnost, musí být trvale suchý, rovný, čistý a nesmí obsahovat znečišťující látky, které by bránily přilnutí, zbytky lepidla apod. Dále je třeba zkontrolovat pórovitost a přilnavost povrchu. Zkontrolujte také obsah vlhkosti v podkladu, jeho absorpční vlastnosti, teplotu v místnosti, vlhkost vzduchu a teplotu podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Je třeba zajistit, aby byla provedena důkladná příprava podkladu. Podlahy musí být čisté, musí mít dostatečnou povrchovou pevnost, musí být rovné, trvale suché a nesmí se na nich vyskytovat trhliny. V závislosti na typu a stavu podkladu se provede mechanická úprava podkladu (zametení, vysávání, mechanické broušení, pískování, frézování, otryskání). Trhliny a spáry, s výjimkou dilatačních a jiných konstrukčních spár, musí být pevně uzavřeny pomocí opravné pryskyřice a podlahových spon STAUF. Dutiny a nerovnosti je nutno zaplnit opravnou a vyrovnávací hmotou STAUF.

Před položením krytiny musí být řádně připravený podklad vyrovnán vhodnou nivelační hmotou STAUF. Po vyrovnání podkladu již neaplikujte základní nátěr (penetraci).

Teplota podlahy by se měla během pokládky pohybovat kolem 18 až 22 °C. Informace o teplotách je třeba dodržovat dle návodu k pokládce od výrobce podlahy. Podlahové vytápění je třeba nechat vypnuté přibližně 48 hodin před lepením podlahové krytiny a 48 hodin po pokládce.

ZPRACOVÁNÍ

Lepidla na podklad nanášejte vhodným nástrojem, dbejte na to, aby lepidlo netvořilo louže a bylo nanášeno rovnoměrně. Po odvětrání a poté, co lepidlo zprůhlední, položte během doby zpracování krytinu a pevně ji přitlačte nebo přihladte. Zajistěte úplné navlhčení rubové strany podložky/podkladu. Zamezte tvorbě bublin přitlačením krytiny směrem dolů, v případě potřeby použijte korkovou desku nebo váleček. Zejména při pokládce pružných podlahových krytin s fleecovou nebo podobnou podložkou se zkracuje doba odvětrání a doba zpracovatelnosti. Nechte odpočinout 15–30 minut a pak krytinu důkladně přihladte nebo uválcujte. Případné nadzvednuté okraje krytiny znovu přihladte během 60 minut. Při pokládce krytiny vždy postupujte podle instrukcí výrobce.

POCHŮZNOST

Zatížit lze po 24 hodinách. Spáry spojte nejdříve po 48 hodinách.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výše uvedené pokyny jsou založeny na zkouškách našich nejnovějších produktů a materiálů a jsou svou povahou pouze doporučeními, protože nemáme žádnou kontrolu nad skutečnou kvalitou provedené práce, použitými materiály a pracovními podmínkami. Jako takové nepředstavují žádnou přímo ani nepřímo vyjádřenou záruku. Totéž platí pro naše obchodní a technické konzultační služby, které poskytujeme zcela zdarma a nezávazně. Proto velmi doporučujeme před vlastní prací provedení zkoušek přímo v místě pokládky, aby tak bylo možné posoudit vhodnost produktu pro zamýšlený účel. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny dřívější technické informace (technické listy, instalační doporučení a další související informace) platnosti.